



まち 角  
「街 角」

浅見 武

倉敷芸術科学大学非常勤講師

(2002年9月30日 受理)

解 説

サ イ ズ：幅 23.0cm 奥行 8.0cm 高さ 10.0cm

素 地 土：陶器質粘土

釉 薬：基礎釉薬：塩基性石灰質艶消し釉薬

発 色 剤：酸化第二鉄 13%

骨灰 13%

成形方法：たたら成形

焼成条件：陶磁器焼成倒焰式窯，内容量 0.5M<sup>3</sup>，燃料：都市ガス（13A.LNG）

還元焰焼成，還元最高濃度（COガス濃度）：5.0%

総 焼 成 時 間：20時間30分

最高焼成温度：1,230℃，ゼーゲル錐熔倒：SK11完倒

## A street cornet

Takeshi ASAMI

*Kurashiki University of Science and the Arts,*

*2640 Nishinoura, Tsurashima-cho, Kurashiki-shi, Okayama 712-8505, Japan*

(Received September 30, 2002)

### Explanation

Size : H 10.0cm×23.0cm×8.0cm

Body clay : Pottery clay

Method of make : Clay sheet for use

Glaze : Base glaze : Basic calcic mat-glaze.

Coloring : Iron oxide 13%

Bone ash 13%

Firing condition : Downflame system town gas Kiln. Capacity : 0.5M<sup>3</sup>

Fuel : 13A LNG (Town gas)

Reduced flame firing.

Maximum reduced concentration(CO gas) : 5.0%

Total firing : 20hr 30min

Maximum temperature : 1,230°C Segar cone : SK11 down end.

\*Kurashiki University of Science and the Arts part-time lecturer