



「街 角」

浅見 武

倉敷芸術科学大学非常勤講師

(2003年9月30日 受理)

解 説

サ イ ズ：高さ：15.6cm、幅：15.6cm、奥行：6.3cm

素 地 土：陶器質顔料添加着色粘土

釉薬・焼締

成 形 方 法：たたら成形

焼 成 条 件：陶磁器焼成倒焰式窯、内容量：0.5M³、燃料：都市ガス（13A LNG）

強還元焰焼成、還元最高濃度（COガス濃度）：13.0%

総焼成時間：20時間30分

最高焼成温度：1,230℃、ゼーゲル錐熔倒：SK11完倒

“A street cornet”

Takeshi ASAMI

Kurashiki University of Science and the Arts,

2640 Nishinoura, Tsurashima-cho, Kurashiki-shi, Okayama 712-8505, Japan

(Received September 30, 2003)

Explanation

Size : H 15.6cm × 15.6cm × 6.3cm

Body clay : Color stain mixed Pottery clay

Non glaze Pottery

Method of make : Clay sheet for use

Firing condition : Downflame system town gas Kiln. Capacity : 0.5M³

Fuel : 13A LNG (Town gas)

Maximum reduced concentration (CO gas) : 13.0%

Total firing : 20hr 30min

Maximum temperature : 1,230°C, Seger cone : SK11 down end