



## 「深 淵」鉄瑠璃釉

浅見 薫

倉敷芸術科学大学芸術学部

(2000年9月30日 受理)

### 解 説

サイズ：高さ 19.5cm，角 30.0cm

素地土：半瓷器坏土（陶器質粘土40%，瓷器質粘土60%）

釉薬：基礎釉薬 塩基性石灰バリウム質艶消し釉

添加発色剤 酸化第二鉄 4.0%，三二酸化コバルト 2.5%

焼成条件：0.5㎡都市ガス（13A）焼成窯

還元焰焼成，最高焼成温度：1250℃

焼成総時間 23時間40分

## “Vase” Iron lapis blue glaze.

Kaoru ASAMI

*College of the Arts*

*Kurashiki University of Science and the Arts,*

*2640 Nishinoura, Tsurajima-cho, Kurashiki-shi, Okayama 712-8505, Japan*

(Received September 30, 2000)

### Explanation

Size : 19.5cm × 30.0cm × 30.0cm

Body clay : Mixed Pottery and Porcelain clay (40% + 60%)

Glaze : Base glaze = Basic calcic barium matt glaze.

Coloring : 3.2 Iron oxide 4.0%  
3.2 Cobalt oxide 2.5%

Firing condition : 13 A LNG gas Kiln. Capacity 0.5 m<sup>3</sup>

Reduced flame firing.

Maximum temperature : 1250°C

Total firing : 23 hr 40 min