



「天空」鉄瑠璃釉花器

浅見 薫

倉敷芸術科学大学芸術学部

(1998年9月30日 受理)

解 説

サイズ：高さ 30cm，直径 35.1cm

素地土：半瓷器坏土（陶器質粘土35%，瓷器質粘土65%）

表面加飾粘土：瓷器坏土

釉薬：基礎釉薬 塩基性石灰質艶消し釉

添加発色剤 酸化第二鉄 4.0%

三二酸化コバルト 2.8%

焼成条件：都市ガス陶磁器焼成窯（13A LNG窯），内容積 0.5 m³

還元焰焼成

総焼成時間 24時間00分

最高焼成温度 1250℃，ゼーゲル錐熔倒，SK12完倒

“The sky” Iron lapis blue glaze.

Kaoru ASAMI

College of the Arts

Kurashiki University of Science and the Arts,

2640 Nishinoura, Tsurajima-cho, Kurashiki-shi, Okayama 712-8505, Japan

(Received September 30, 1998)

Explanation

Size : H 30cm, ϕ 35.1cm

Body clay : Mixed Pottery and Porcelain clay (35%+65%)

Decorations clay : Porcelain clay

Glaze : Base glaze = Basic calcic matt glaze

Coloring : Iron oxide 4.0%

Cobalt oxide 2.8%

Firing condition : 13 A LNG Town gas kiln, Capacity 0.5 m³

Reduced flame firing

Total firing 24 hr

Maximum temperature 1250 °C, SK 12 end